

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ

auf synthetischer Kautschukbasis ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen.

EINSATZBEREICHE:

Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Im getrockneten Zustand bildet Steinschlag- und Unterbodenschutz einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

EIGENSCHAFTEN:

- synthetischer Kautschuk mit sehr guter Haftung
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

Basis	synthetischer Kautschuk
Farben	schwarz, grau
Aushärtensystem	Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden
Aushärtung	ca. 16 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trocknungszeit kann überlackiert werden. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trocknungszeit kann überlackiert werden. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSEN:

			
Art.-Nr. 73210	Art.-Nr. 73250	Art.-Nr. 73310	Art.-Nr. 73350
1000 ml Saugdose schwarz	500 ml Spray schwarz	1000 ml Saugdose grau	500 ml Spray grau